

SRE-030 蜡粉产品数据报告

组成成份：

改性聚乙烯蜡粉

性 质	测试方法	单 位	范 围	最 佳 值
凝固点	ASTMD938	℃	102-108	104
滴点温度	ASTMD3954	℃	—	117
丁基酮中溶解度	ASTMD721	质量百分比(%)	—	<0.1
甲基异丁基酮中溶解度	ASTMD721	质量百分比(%)	≤1.0	0.1
表观	目测	白色粉末	白色粉末	白色粉末
针入度 (25℃)	ASTMD1321	0. 1mm	≤1	1
针入度 (65℃)	ASTMD1321	0. 1mm	≤12	6
离心机试验(用离心机测定石油产品中固体残留物)	离心机测试法	无杂质	无杂质	无杂质
薄片气味	ASTMD1833	1-4	—	1
气味和颜色的热稳定性 (125℃)	CANADA SRE	1 小时	—	>24 分钟
溴值	CANADA SRE	gBr.100g	—	—
抗氧剂	CANADA SRE	ppm	—	0
粒子大小	—	um	6-10	8
>10.1um	—	质量百分比(%)	≤10	8
碎磨测试 NPIPI 读数	ASTMD1316	标度	≤4	<4
持续刮擦 4NPIRI 标度以上		数值	≤2	<2
非持续刮擦 4 NPIRI		数值	≤4	<4
粒子大小 (湿筛分分析)	ASTMD185	质量百分比(%) >38um	0	0

以上检测是由美国 ASTM 美国材料测试协会提供的数据。

F & DA 准则：本产品符合 21 号联邦准则：175，105 部分（粘合剂）175、250 部分（石蜡人工合成）177，1200 部分（玻璃纸）

BGA 准则：本产品符合 BGA 准则 XXV，C 部分（合成石蜡）

包装： 纸袋装 15kg/20kg/25kg/包

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022333、32022999、32022002、32022005

传真：020-32022008



广州市铜富贵化工原材料有限公司

www.3rrrn.cn

www.3rrrn.com