

## SRE-2166A 消泡剂

### 组成:

破泡聚硅氧烷溶液

### 主要物理参数:

有效成份	<1%
外 观	无色透明液体
溶剂	丙二醇甲醚醋酸酯与二异丁基酮的混合物
粘度	<100mPa.s

### 作用与特性:

- 适用于溶剂型、无溶剂型涂料体系及印刷油墨的消泡剂，通过很少的不相容物而获得更好的消泡效果
- 对常温固化体系，可以减少环氧树脂和聚氨酯体系在生产和加工过程中产生的泡沫。

### 使用范围

适用于无溶剂和溶剂型涂料、印刷油墨以及基于环氧树脂和聚氨酯的常温固化塑料体系。

### 使用方法及用量:

建议用量：0.1-0.7%助剂用量基于总配方。

为获优异性能，消泡剂应在研磨前加入研磨料中。

若在后阶段加入，则须有足够高的剪切力以保证消泡剂的良好分散从而防止缩孔。消泡剂的完全效果要在投入体系 24 小时后才能获得。

**包装：** 25kg/200kg/桶

**贮存：** 远离热源、火源，避光保存。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999      传真：020-32022008



广州市伺富貴化工原材料有限公司

[www.3rrrx.com](http://www.3rrrx.com)