

SRE-4200-20 防沉蜡浆

本品是含 20%有效成份的特种改性聚酰胺蜡浆，已经过活化处理，易分散。加入本品能防止铝粉、颜填料在油漆中的沉淀、絮凝，并可帮助铝粉定向增白。广泛使用在铝粉漆、木器漆、原子灰等行业。建议对全量的 0.5-3%之间添加。

产品特征：

组成：	特种改性聚酰胺蜡
外观：	微黄色软蜡膏状
不挥发份：	19-21%
溶剂：	二甲苯与少量醇类
比重：	约 0.88

使用方法：

1. 防沉蜡浆需要短暫时间的分散，以形成所需的触变结构。
2. 分散设备以高速搅拌机最为适当，以切线速度 4 公尺/秒以上的分散条件，时间 60 分以内，温度控制在 40°C 以下，尤以温度 25°C-35°C，时间 30-40 分钟最佳，如此可以确保防沉蜡浆完全分散，而且避免过度分散。
3. 若遇蜡浆密封不严所产生的干涸、结皮、结块等现象，需将此干涸部分去除，以免造成分散困难。

添加量：

对全量 0.5-5.0%

涂料体系	添加量	效果	特点
醇酸树脂	1-3%	防流挂、防沉	
环氧涂料	2-5%	防流挂、防沉	防流挂性优异，光泽优
氯化橡胶	0.5-5%	防流挂、防沉	光泽与粘度安定性佳
丙烯酸	0.5-2%	防流挂	
PU	1-3%	防流挂	
不饱和聚酯	1-3%	防流挂	透明性佳
紫外线固化	1-3%	防沉	粘度安定性佳

包装：16kg/桶

贮存：远离热源火源、通风干燥、防晒、防潮阴凉处保存，保质期半年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022333、32022999、32022002、32022005 传真：020-32022008



广州市铜富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com

www.3rrrx.cn