

SRE-6002A 五金玻璃密着剂

组成:

环氧基改性硅烷共聚物

主要物理数据:

外观	无色透明液体
活性物	>95%
折射率	1.4175-42
密度	0.96
溶剂	二甲苯

作用与特性:

- 增加涂料油墨油漆对电镀、玻璃、玻纤底材的附着力。
- 增加对各种苛刻的五金底材附着力。
- 特别推荐用在自干型无机底材上的涂料体系，能很好地增加附着力。
- 能提高涂料抗氧化能力，可以增加涂料的保光性能和优良的耐候性，不黄变。

适用体系:

丙烯酸树脂、环氧树脂、酚醛树脂、聚氨酯树脂、三聚氰胺、有机硅树脂等多种涂料体系。

使用方法及用量:

预处理法：将 6002A 以苯类或酯类溶剂稀释配成 2-10% 浓度 PH 值为 3.5—5.5 稀溶液通过浸泡擦拭喷涂方式对底材预处理，自干或烘烤干燥后再涂装。

添加法：对全量的 0.8-2%，可在任何阶段加入，请搅拌均匀。

包装： 25kg/200kg/桶

贮存： 远离热源、火源，避光保存。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999

传真：020-32022008



广州市侗富贵化工原材料有限公司

www.3rrrx.com