

SRE-6006 附着力促进剂

组成：

带多种基团聚酯化合物

主要物理数据：

活性物	80%±2
酸 值	60~80mgkOH/g
闪 点	12°C
外 观	无色或微黄透明液体
溶 剂	异丙醇
密 度	1.060~1.120

作用与特性：

- 1.增加金属烤漆对各种底材，如铁、铜等苛刻金属的附着力
- 2.可增加金属烤漆的弯曲性，耐冲击性，及抗石击性能
- 3.可增加漆膜的耐高温性

适用体系：

卷材涂料、热固性丙烯酸、环氧烘漆、热塑性丙稀酸、醇酸氨基烤漆、饱和聚脂烤漆

使用方法及用量：

对全量的 1~3%，可在任何阶段加入

包装： 25kg/200kg/桶

贮存： 远离热源、火源，避光保存。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999 传真：020-32022008



广州市铜富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com