

SRE-6008B 防掉银密着剂

组成：

聚脂改性的极性基团聚合物

主要物理数据：

外观	微黄或淡黄色液体
固含量	70±2%
粘度	800-2000(25°C)
PH 值	3-5
密度	1.110-1.170
折光指数	1.477
溶剂	乙酯

作用与特性

增加烤漆的初始或中涂的附着力	(1)
增加自干型、烘烤型、电镀风干油漆的附着力	(2)
防止铝粉在热塑性树脂中飘浮、脱落	(3)
增加自干型或烘烤型玻璃漆的附着	(4)
增加聚酰胺或氯化 PP 油墨的附着力	(5)

添加量(按以上作用添加相应序号的用量)

1%对全量	(1)
2%对全量	(2)
3%对全量	(3)
4%对全量	(4)
2-5%对全量	(5)

添加和使用方法: 可在任何时候加入

适合体系: 溶剂型的涂料及油墨

包装: 25kg/200kg/桶

贮存: 远离热源、火源、避光保存。保质期为 1 年。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008



广州市铜富貴化工原材料有限公司

www.3rrrx.com