

SRE-6040A 耐水煮密着剂

组成:

环氧改性硅烷

主要物理数据:

外观	无色透明液体
活性成份	≥98%
比重	1.068-1.075
折光率	1.430

功能与作用:

1. 本品为特殊改性的聚合物,对玻璃底材有非常好的附着力。特别是双组份涂料 PU, 不黄变, 贮存稳定性优良。耐水解。
2. 加入本品能增加油漆对各种五金底材的附着力(包括不锈钢、铜、铝合金、电镀底材等)。自干型烤漆型都适合使用。
3. 加入本品还能对某些塑胶件陶瓷底材增加附着力(PP、PE 塑胶除外)。

适用体系:

水油性涂料体系。

建议添加量:

对全量的 0.5%-2%之间, 特殊底材可以加到 3%

包装: 25kg/200kg/桶

贮运: 按非危险品运输, 防日晒雨淋, 阴凉通风干燥下保存。密封情况下保质期一年。

以上资料仅供参考, 不代表我司任何的法律保证性质, 请预先试验其适用性。

电话: 020-32022002、32022333、32022999

传真: 020-32022008



广州市侗富贵化工原材料有限公司

www.3rrrx.com

www.3rrrx.cn