

## SRE-TFG-16 PP 树脂

### 组成：

丙烯酸改性氯化聚合物

### 主要物理数据：

活性物	40%固含±2%
外 观	半透明淡黄色液体
溶 剂	二甲苯

### 作用与特性：

- 改善底材的润湿性、表面附着，对除 PE 以外的塑胶底材都有帮助；
- 增加 PP 塑胶件的表面能，使油漆更好地粘牢 PP 件；
- 如果用 SRE-PP-1 喷底，上面可以喷单组份和双组份面漆，用量为 1: 3-4，用在单组份中用量是 1: 6-8，也可直接加入到面漆中作一次性喷涂，用量 15%；

### 适用体系：

PP 塑料件，其它不含 PE 的杂材 PP 料。

### 使用方法及用量

- A、1: 5 或者 1: 6 二甲苯稀释后喷涂于底材，5-20 分钟内喷涂面漆即可达到很好的附着；  
B、聚酰胺油墨中直接加入 3-8%

**包装：** 25kg/200kg/桶

**贮存：** 远离热源、火源、避光保存。

以上资料仅供参考，不代表我司任何的法律保证性质，请预先试验其适用性。

电话：020-32022002、32022333、32022999

传真：020-32022008



广州市铜富貴化工原材料有限公司

[www.3rrrx.com](http://www.3rrrx.com) [www.3rrrx.cn](http://www.3rrrx.cn)