

PZ-21热浸镀锌导线管 (CLASS4级导线管)

产品特点：

- 选用刮除内焊缝毛刺的焊管经热浸镀锌加工制成，管内壁光滑无锌渣残留。
- 锌层较厚，是常规热镀锌板管的4-7倍，具有较强的耐腐蚀性能。
- 适用于各类建筑物的室内明装、暗敷工程和室内外潮湿场所。不宜安装在酸、碱、盐等非中性环境或室外长时间露天环境中暴露使用。



PZ-21电气(装置有ISO形式公制螺纹)导管技术参数表

执行标准为:BS4568-1970 GB/T20041.21-2017

公称口径(mm)		公制螺纹导管					常规性能指标
尺寸	公差	壁厚(mm)		理论重量 (kg/m)		螺纹长度 (mm)	
		板厚	公差	最小	最大		
20	- 0.3	1.6	±0.15	0.65	0.80	14.0±1	防腐试验：在硫酸铜4次浸渍试验后，导管表面无明显变红 耐压试验：在承受750N压力下后，导管外表不出现裂缝 电气性能：进行电气连续性试验时，其电阻<0.1Ω
25	- 0.4	1.6	±0.15	0.83	1.02	17.0±1	
32	- 0.4	1.6	±0.15	1.09	1.33	19.0±1	
40	- 0.4	1.6	±0.15	1.37	1.65	19.0±1	
50	- 0.5	1.9	±0.18	2.03	2.38	19.0±1	

生产工艺流程图

