

产品说明书

华熠 DV-6(M-80)呈白色或微黄色的固体，分子量 600~1000，闪点 210℃，密度(16/16℃)1.075，折光率(n_{20D})1.61，本品为一种低分子量的 α -甲基苯乙烯线型均聚物，其相溶性、柔软性和紫外线等性能优良，具有良好的色泽稳定性，耐腐蚀性和抗氧化作用。

技术指标

● 产品类型	● IV 型	● V 型
● 熔点℃	● 84 ~ 94	● 94 ~ 104
● 灰份 (%)	● ≤0.05	● ≤0.05

产品用途

本品是聚氯乙烯及其他聚烯烃的加工助剂，在加工过程中，具有降低塑化温度和挤出阻力，改善流动性，广泛应用于聚氯乙烯透明片材及硬制品的加工，能保持或改善制品的物理性能，增加填充料量，提高制品的光洁度和色泽稳定性。本品亦作为各种粘合剂、涂料及热塑性聚氨酯的改性剂，改善制品各种性能及加工性，在橡胶工业中，DV-6 起到了加工助剂和增强改性剂的作用，用于调节氯丁胶、丁腈聚氯乙烯共混胶及天然胶的硬度，提高硫化胶的抗撕裂性及耐磨性。本品亦可代替低分子蜡用于 ABS，苯乙烯等塑料色母料中，含有本品的色母料，扩散性好，填充度高，节省了内润滑剂，制得的塑料制品光泽好，机械性能优越。

产品包装及贮运

本产品用 25KG 装牛皮纸袋包装，可用标准托盘运输，每托盘 32 袋，也可散装运输。本品可被视为无害物质，按非危险品贮藏运输。存放于阴凉、干燥处，运输时防晒、防潮等。

备注

可能存在最小订货量限制。具体请与华熠化工销售部联系。

上海华熠化工助剂有限公司

上海销售部

上海市陕西北路玉城大厦 8 楼 A 座

电话：021-32275966 32270966

传真：021-62981220

邮件：glchem@live.cn

网站：WWW.HUAYICHEM.COM

昆山工厂

昆山市花桥镇蓬青路 888 号

电话：0512-50327642

传真：0512-57500338

邮件：huayid@china.com

宿迁工厂

宿迁市泗洪经济开发区双沟西路 26 号

电话：0527-86201183

传真：0527-86201183

邮件：huayid@hi2000.com

