

## 产品说明书

华熠 V-276 具有苯乙烯结构，外观呈透明或浅黄色粘稠液体，体积电阻可高达  $1 \times 10^{14}$  ( $\Omega \cdot \text{cm}/20^\circ\text{C}$ ) 优于 DOP 等其它增塑剂，其光热稳定性及耐化学药品性极优，迁移性小，初期稳定性好，长期曝晒效果良好，可改善聚氯乙烯制品的外观特性，制品表面光亮，透明性好，手感清爽，对糊状树脂的稳定性优良。本品也是较好的增容剂，在 PVC 软制品、半软制品中能改善填充料的使用效果。

## 技术指标

● 等级	● 一级品	● 二级品
● 色泽（碘比色）	● $\leq 15$ 号	● $\leq 30$ 号
● 折光（ $n_{20D}$ ）	● $\geq 1.5720$	● $\geq 1.5700$
● 闪点（开口 $^\circ\text{C}$ ）	● $\geq 150$	● $\geq 140$
● 酸值（ $\text{mgKOH/g}$ ）	● $\leq 0.2$	● $\leq 0.5$
● 加热减量（%）	● $\leq 1.0$	● —

## 产品用途

本品较多运用于铰链电缆料中作相容助剂。在乙烯基树脂中是辅助增塑剂，加入本品 5 份可起到增塑作用，能明显提高制品的电绝缘性能和表面光洁性，应用于 PVC 电缆料制品中，特别是在挤塑和压延制品中，效果尤为突出，可得到表面光亮，透明性好，手感清爽的制品，本品还可用于以乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素为基质的热熔可剥涂层及其它浸塑、涂塑制品。

## 产品包装及贮运

200KG 镀锌铁桶或衬塑铁桶装。本品可被视为无害物质，按非危险品贮藏运输。存放于阴凉、干燥处，运输时防晒、防潮等。

## 备注

可能存在最小订货量限制。具体请与华熠化工销售部联系。

上海华熠化工助剂有限公司

上海销售部

上海市陕西北路玉城大厦 8 楼 A 座

电话：021-32275966 32270966

传真：021-62981220

邮件：glchem@live.cn

网站：[WWW.HUAYICHEM.COM](http://WWW.HUAYICHEM.COM)

昆山工厂

昆山市花桥镇蓬青路 888 号

电话：0512-50327642

传真：0512-57500338

邮件：huayid@china.com

宿迁工厂

宿迁市泗洪经济开发区双沟西路 26 号

电话：0527-86201183

传真：0527-86201183

邮件：huayid@hi2000.com

