



# 液体复合稳定剂

## 产品说明书

### 华熠液体钙锌稳定剂 HY-501

外观：无色或浅色粘稠油状液体

技术指标：金属含量> 3.2%

用途：本品无润滑性，有一定的热稳定及增塑作用，无毒。能在玩具、医疗及食品软 PVC 制品中使用。加入量为 2~3PHR。

### 华熠液体钡锌稳定剂 HY-801

外观：无色或浅色粘稠油状液体

技术指标：金属含量> 8 %

用途：本品无润滑性，有一定的热稳定及增塑作用，低毒。在一般压延、注塑等 PVC 制品中有热稳定作用。建议加入量 3PHR。

### 华熠液体钡镉锌稳定剂 HY-901

外观：无色或浅色粘稠油状液体

技术指标：金属含量> 10.5 %

用途：本品无润滑性，热稳定性好。能广泛地在 PVC 半硬制品及软制品中使用。

## 产品包装及贮运

本产品用 200KG 镀锌铁桶装。本品可被视为无害物质，按非危险品贮藏运输。存放于阴凉、干燥处，运输时防晒、防潮等。

## 备注

可能存在最小订货量限制。具体请与华熠化工销售部联系。

上海华熠化工助剂有限公司

上海销售部

上海市陕西北路玉城大厦 8 楼 A 座

电话：021-32275966 32270966

传真：021-62981220

邮件：glchem@live.cn

网站：[WWW.HUAYICHEM.COM](http://WWW.HUAYICHEM.COM)

昆山工厂

昆山市花桥镇蓬青路 888 号

电话：0512-50327642

传真：0512-57500338

邮件：huayid@china.com

宿迁工厂

宿迁市泗洪经济开发区双沟西路 26 号

电话：0527-86201183

传真：0527-86201183

邮件：huayid@hi2000.com

