



### 产品特性

WY-7045 是双组份溶剂型丙烯酸酯胶黏剂，不含甲苯，环保。粘接强度高，适用于棉纸双面胶带，泡棉粘接。

### 典型数据

外观	淡黄色透明液体
固含量 (%)	44-45
粘度 (cps/25°C)	1000-5000
溶剂	乙酸乙酯

### 使用方法

干燥: 80-100°C	1-2 分钟
熟化条件: 50°C	48 小时

### 物理性能

粘接力 (gf/25mm)	1400-1800
保持力 (mm)	0.0-0.5
初粘滚球法	22-28

### 测试方法

测试环境: 23°C, 65%R.H, 测试板材: SUS#304 镜面

粘接力: 贴合 SUS#304 镜面不锈钢, 20min 后, 180°C 剥离, 观察剥离数据。

保持力: 贴合面积 25mm\*25mm, 负重 1Kg, 25°C\*24h, 观察胶带滑落距离。

初粘力: 23°C, 65%R.H, J.DOW 法。

### 包装储存

包装规格: 900Kg/IBC 桶。

储存要求: 室温下, 阴凉处保存。原装未开封产品储存期为 6 个月。

### 特别提示

请勿将本产品与其他类型产品混用。本说明书是根据我们掌握的知识和经验编写的, 因客户使用材料的不同, 以及工作条件的改变, 检测标准的引用超出了我们的控制范围, 我们建议用户使用前对产品进行深入细致实验, 以验证是否适合自己的工艺条件和用途。本说明书所提供的技术参数仅供参考, 我们不承担任何责任。由于技术的进步和市场需求, 产品性能、指标也会随之不断完善, 因而, 如遇产品技术指标有所调整时, 本公司拥有对本说明书更改的权利, 我们将不再另行通知。