

No. Gn202110566



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

委 托 单 位： 邦威（山西）消防科技发展
有限公司

样 品 名 称： S-6-AB-V/水系灭火剂

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所



应急管理部天津消防研究所
检 验 报 告

No. Gn202110566


共 4 页 第 1 页

样品名称	水系灭火剂	型 号	S-6-AB-V
委托单位	邦威（山西）消防科技发展有限公司	生产单位	邦威（山西）消防科技发展有限公司
样品数量	50kg	样品编号	202110566
到样日期	2021-11-01	样品等级	空白
检验日期	2021-11-24 至 2022-01-05		
检验依据	《环境友好型水系灭火剂试验大纲》		
检 验 结 果 说 明	本次所检项目结果见汇总。 说明：本报告检验数据、结果仅供委托单位作为科研、教学或内部质量控制之用，不具有对社会的证明作用。（以下空白） （检验检测专用章） 签发日期：2021年11月17日 检验检测专用章 120102087460		
备 注	报告中符号“/”表示无内容。		


批准：



审核：



编制：



应急管理部天津消防研究所
检 验 报 告

№. Gn202110566

共 4 页 第 2 页

委 托 单 位	邦威（山西）消防科技发展有限公司		
通讯地址	山西省芮城县风陵渡开发区浮云山南路		
联 系 电 话	13928917010	传 真	空白
样品照片			
			
			

应急管理部天津消防研究所 检验结果汇总表

生产单位：邦威（山西）消防科技发展有限公司

No. Gn202110566

产品型号：S-6-AB-V

共 4 页第 3 页

序号	检验项目		标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	凝固点, °C		在特征值 ⁺⁰ ₋₄ °C之间 (3)	-6	合格	特征值: -6
2	抗冻结、融化性		无可见分层和非均相 (3)	无可见分层和非均相	合格	/
3	pH值		6.0~9.5 (3)	7.8	合格	/
4	表面张力, mN/m		与特征值的偏差不大于±10% (3)	17.6	合格	特征值: 17.4
5	腐蚀率, mg/(d·dm ²)		Q235A钢片: ≤15.0 3A21铝片: ≤15.0 (3)	Q235钢片: 0.2 3A21铝片: 0.7	合格	/
6	毒性		鱼的死亡率不大于50% (3)	0%	合格	/
7	灭B类火	橡胶工业用溶剂油	≥55B (1.73m ²) (3)	灭55B火成功	合格	/
	灭A类火	木垛	≥1A (3)	灭1A火成功	合格	/

应急管理部天津消防研究所
检验结果汇总表

生产单位：邦威（山西）消防科技发展有限公司
产品型号：S-6-AB-V

No. Gn202110566
共 4 页第 4 页

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
8	全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）含量	$\leq 1 \mu\text{g/L}$ (3)	未检出	合格	检测限： $1 \mu\text{g/L}$
9	全氟辛酸（PFOA）含量	$\leq 1 \mu\text{g/L}$ (3)	未检出	合格	检测限： $1 \mu\text{g/L}$
		本页以下空白			

