

技術資料 Technical Data

KSS 尼龍紮線帶的儲存與使用

儲存方式:

KSS 尼龍紮線帶是以高品質的尼龍66原料製造而成。尼龍原料的特性具 **吸濕性**，但又容易 **釋出水份**，所以尼龍紮線帶需加水處理並密封在塑膠袋，使品質維持在最適當狀態。因此，如何保存密封的紮線帶是非常重要的。

使用方式:

 °C	保存紮線帶的理想環境，溫度約在23°C，濕度在50%以上。
 勿開封	紮線帶使用前，請勿開封，一旦開封請盡量在短時間內使用完畢。如果未能在短時間內用完一包的數量，請務必封包。
 勿高溫	不要將紮線帶直接曝曬在太陽底下，否則，建議使用抗UV的紮線帶。
 勿近熱源	避免 紮線帶 靠近 热源，如 加熱器、暖器…等產品 。