

技術資料 Technical Data

背膠使用須知

儲存條件：膠帶應儲存在常溫、常濕的室內環境，膠體本身雖無保存期限，但因離形紙上的離形劑-矽(silicone)會轉移到膠體上，而影響黏力，一般存放期限約2年。

- 注意事項：
1. 黏貼前，先清潔黏貼表面，避免灰塵、油汙影響黏力。
2. 黏貼後，需加壓15psi，靜置一段時間(如下表)再使用。

膠系	壓克力			橡膠
特性	初黏力較弱，後續較強且持久。			初黏力較佳，較不持久約耐用2年。
靜置時間 →	初始	20分	1天	3天
強度變化 →	20%	50%	90%	100%

※psi - 磅力每平方英寸 (pound per square inch)

