

# ELASTOSIL® RT5203 TC

室温硫化双组分导热灌封胶

## 描述

ELASTOSIL® RT5203 TC 是一种有可流动的，具有导热性的加成型室温双组分硅橡胶。

## 特点

- 双组分，1: 1 混合比例
- 很好的流动性
- 中等硬度（约 35）
- 极佳的导热性
- 高弹性

## 应用

ELASTOSIL® RT5203 TC 具有低硬度，高弹性以及良好的导热性能，是微电子元件灌封保护的理想材料

## 工艺

### 表面处理

所有表面必须被清理干净并且没有将会阻碍 ELASTOSIL® RT5203 TC 固化的物质。可能引起阻聚的物质包括含硫物质，塑化剂，聚氨酯，含氨类物质和有机金属类化合物-特别是有机锡金属类化合物。如果不知道某种物质是否会阻碍固化，应该进行一个试验来检验它们的相容性。

### 混合

即使少量的铂催化剂也会造成含有交联剂组分的凝胶化。因此用来接触有催化剂组分的工具（比如抹刀，搅拌器）一定不能接触含

有交联剂的组分。两个组分可以通过体积比或质量比进行 1: 1 比例的混合。为了排除引入在点胶过程中或隐藏在产品或设备中的气泡，我们推荐您使用真空脱泡装置。

温度°C	固化时间, 1cm 厚度
25	8 h
70	40 min
100	15 min
125	10 min

我们建议您在进行特殊应用时先进行小试来优化生产条件。

更多工艺资料请在我们的手册“Wacker RTV-2 Silicone Rubber – Processing”上查询。

## 储存

“Best use before end (最佳使用截止日期)” 日期被标记在每个产品外包装上的标签上。

本材料超过保质期，并非不可使用。但是在此情况下，需要针对相关指标进行性能检测，确保质量。

## 安全信息

全面的安全说明在相关材料的安全数据表格中。您可以向瓦克当地分公司或网站 <http://www.wacker.com> 索取。

**产品数据（未固化）**

性能	测试方法	单位	数值	
			A	B
组分				
颜色			白色	灰色
粘度 23°C	ISO 3291	[mPa s]	35000	35000
密度 23°C		[g/cm <sup>3</sup> ]	2.7	2.7

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

**产品数据（混合后）**

性能	测试方法	单位	数值
混合比例		A:B	1:1
混合粘度 23°C	ISO3219	[mPa s]	35000
可操作时间		[min]	30

以上数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

**产品数据（固化后）**

性能	测试方法	单位	数值
颜色			灰色
密度 23°C, 水中	ISO 2781	[g/cm <sup>3</sup> ]	2.7
硬度 ShoreA	ISO 868		35
体积电阻	IEC 60093	[Ω cm]	10 <sup>14</sup>
导热系数		[W/mK]	2.0
介电强度	IEC 243	[kV/mm]	20
阻燃等级	IEC 60707		V-0

以上数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。