

# 安全技术说明书

材料: 60050523

ELASTOSIL® M 4630 B

版本: 2.5 (CN)

印刷日期: 20.04.2020

更新日期: 14.11.2019

## 第1部分: 物质及混合物名称以及企业名称

### 1.1 产品标识

商品名: ELASTOSIL® M 4630 B

### 1.2 物质或混合物的确定应用领域以及不适用领域。

物质/制品的用途:

工业。

原料: 弹性体产品。

### 1.3 与编写安全数据表供货厂商有关的详细说明

生产商/供货商:

街道/邮局信箱号:

国家/邮递区号/城市:

电话:

传真:

Wacker Chemie AG

Hanns-Seidel-Platz 4

D 81737 München

+49 89 6279-0

+49 89 6279-1770

安全数据表信息咨询:

电话

+49 8677 83-4888

传真:

+49 8677 886-9722

电子邮件:

WLCP-MSDS@wacker.com

### 1.4 意外事故紧急呼救电话号码

意外事故咨询: NRCC + 86 - 532 - 83 88 90 90

## 第2部分: 危险性概述

### 2.1 物质或混合物的分级

根据全球化学品统一分类和标签制度, 非危险物质或混合物。

### 2.2 标签要素

不需要贴GHS标签。

### 2.3 其它危险

没有数据。

## 第3部分: 组成/组分数据

### 3.1 物质

不适用

### 3.2 混合物

#### 3.2.1 化学特征

含官能团的聚二甲基硅氧烷+用于加成交联的助剂

#### 3.2.2 有害成分

本产品不含有高于容许界限的危险成分。

该产品不含有高度关注物质 (REACH法规 (EC) No. 1907/2006, 第57条), 含量 $\geq 0.1\%$ 。

## 第4部分: 急救措施

### 4.1 急救措施说明

一般说明:

发生意外或感到不适时, 就医 (可能的话, 出示标签或安全数据表)。

# 安全技术说明书

材料： 60050523

ELASTOSIL® M 4630 B

版本： 2.5 (CN)

印刷日期： 20.04.2020

更新日期： 14.11.2019

## 与眼睛接触后：

立即用大量清水冲洗。 如果持续感觉刺痛时，就医。

## 与皮肤接触后：

用大量清水或肥皂水充分清洗。 如果有可见的皮伤或其它不适时，就医（可能的话，出示标签或安全数据表）。

## 吸入后：

设法给予新鲜空气。

## 吞咽后：

给予多次小量的饮水。 切勿催吐。

## 4.2 最重要的急性和迟发症状和效应

有关信息在本节的其它部分中。

## 4.3 医生紧急救护或特殊治疗提示

请注意第11节中有关毒理学的更多信息。

## 第5部分：消防措施

### 5.1 溶剂

#### 合适的灭火材料：

耐醇泡沫， 二氧化碳， 水雾， 喷水灭火装置， 砂子， 灭火干粉。

#### 基于安全原因不适合使用的灭火材料：

喷水。

### 5.2 物质或混合物引起的特别危险

起火时有害气体和蒸气会产生危害。 暴露于燃烧灰烬中可能对健康有危害！ 危险性燃烧产物： 有毒和剧毒烟气。

### 5.3 灭火提示

#### 特殊防护器材：

采用不依靠现场空气的呼吸防护面具。 切勿让未受防护的人员靠近。

## 第6部分：偶然泄漏时的措施

### 6.1 与人员有关的防护措施、防护用品和紧急情况时的应对程序

保护事故区域。 穿戴个人防护设备（参见第8节）。 切勿让未受防护的人员靠近。 如果物料泄漏，请标示“注意滑到”。 不要在洒出的材料上走动。

### 6.2 环保措施

避免材料进入地表水、排水管或下水道以及外界土壤。 在没有危险的情况下封闭泄漏处。 采用合适的材料（如泥土）阻绝溢出的液体。 截留受污水/灭火用水。 排放在标有指示标记的容器内。 如果产品泄漏到表层水体，下水道或土壤，请通知职能部门。

### 6.3 收容和清除方法和材料

用机械法收集并按规定处理。 切勿用水冲走。 少量： 使用中性（非酸/非碱）并能吸收液体的材料，诸如硅藻土，收集然后按照规定处理。 大量： 可以使用抽吸设备或泵收集液体。当可燃时，仅使用气动或按规定安装的电气设备。 采用洗涤剂/皂液或其它可降解性清洁剂来清除附在壁上的粘液层。 有机硅液体具有湿滑性；溢出物具安全危害性。采用沙子或其它惰性粒状材料来提高摩擦力。

### 6.4 引用其它部分

必须遵守其它部分的有关信息。 这尤其适用于人员防护设施(第8部分)和废物处理(第13部分)的信息。

## 第7部分：处理和储藏

### 7.1 与安全处理有关的防护措施

# 安全技术说明书

材料： 60050523

ELASTOSIL® M 4630 B

版本： 2.5 (CN)

印刷日期： 20.04.2020

更新日期： 14.11.2019

## 安全操作指引：

避免形成气溶胶。 如果形成烟雾，需要特殊防护措施（排烟装置），呼吸保护装置。 溢出物容易造成滑倒。 参见章节8

## 防火防爆指引：

注意防范火灾的一般规定。

### 7.2 安全储藏的条件，要考虑到不相容性

#### 储存室及容器的要求：

遵守地方/州立/联邦法规。

#### 混合储存须知：

遵守地方/州立/联邦法规。

#### 其它有关储存条件：

贮于干燥、阴凉处。

### 7.3 特殊最终用途

没有数据。

## 第8部分：限制和监视暴露/人员防护设施

### 8.1 应监视参数

工作位置空气中最高许可含量

不适用

### 8.2 限制和监视暴露

#### 8.2.1 在工作位置的暴露限制和监视

##### 一般防护及卫生措施：

搬运化学物质遵照相关工业卫生标准。 工作时严禁吃，喝或吸烟。

##### 个人防护设备：

##### 呼吸保护措施

一般不需要个人呼吸保护面具。

当暴露在喷雾或气溶胶中时，必须穿戴适当的呼吸保护面具和安全服。 适宜的呼吸保护面具： 具有过滤作用的半脸防护面具，按照认可的标准，例如EN 149。

推荐的过滤器类型： FFP1或具有相同效果的过滤器，按照认可的标准，例如EN 149

必须遵守呼吸保护面具的戴用时间限制以及面具生产厂家的提示说明。

##### 眼部防护措施

建议： 防护眼镜 。

##### 手部防护

在拿取使用该产品时建议戴防护手套。

推荐的手套材料： 丁腈橡胶防护手套

材料厚度： > 0,1 mm

穿透时间: > 480 min

推荐的手套材料： 丁基橡胶制备的防护手套

材料厚度： > 0,3 mm

穿透时间: > 480 min

请您注意手套供应商在透过性和穿透时间方面给出的信息。同时还要考虑到产品使用时的具体场合和条件，例如割裂危险、磨损和接触持续时间。 必须注意，在实践中，化学品防护手套的日常使用持续时间受很多因素(例如温度)的影响，它可能会明显短于测试中得出的渗透时间。

## 安全技术说明书

材料: 60050523

ELASTOSIL® M 4630 B

版本: 2.5 (CN)

印刷日期: 20.04.2020

更新日期: 14.11.2019

## 8.2.2 暴露环境中的限制和监视

避免材料进入地表水、排水管或下水道以及外界土壤。

## 8.3 有关系统设计与工程计量的更多信息

参见章节7 遵守国家部门规章。

## 第9部分: 物理和化学性质

## 9.1 基本物理和化学性质信息

| 性质:               | 数值:                                        | 方法:          |
|-------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>外观</b>         |                                            |              |
| 形态 .....          | 液体                                         |              |
| 颜色 .....          | 白色                                         |              |
| <b>气味</b>         |                                            |              |
| 气味 .....          | 无臭                                         |              |
| <b>气味极限</b>       |                                            |              |
| 气味极限 .....        | 无现成数据                                      |              |
| <b>pH值</b>        |                                            |              |
| pH值 .....         | 不适用                                        |              |
| <b>熔点/凝固点</b>     |                                            |              |
| 熔点/熔限 .....       | 未确定的                                       |              |
| <b>沸点/沸程</b>      |                                            |              |
| 沸点/沸程 .....       | 不适用                                        |              |
| <b>闪点</b>         |                                            |              |
| 闪点 .....          | > 300 ° C                                  | (ISO 2592)   |
| <b>蒸发速度</b>       |                                            |              |
| 蒸发速度 .....        | 无现成数据                                      |              |
| <b>上/下可燃或爆炸极限</b> |                                            |              |
| 爆炸下限 .....        | 不适用                                        |              |
| 爆炸上限 .....        | 不适用                                        |              |
| <b>蒸汽压力</b>       |                                            |              |
| 蒸汽压力 .....        | 未确定的                                       |              |
| <b>溶解性</b>        |                                            |              |
| 水溶解性/混和性 .....    | 几乎不溶 在 20 ° C                              |              |
| <b>蒸气密度</b>       |                                            |              |
| 相对气体/蒸气密度 .....   | 无已知数据。                                     |              |
| <b>相对密度</b>       |                                            |              |
| 相对密度 .....        | 1, 01 (20 ° C; 1013 hPa)                   | (DIN 51757)  |
|                   | (水 / 4 ° C = 1, 00)                        |              |
| 密度 .....          | 1, 01 g/cm <sup>3</sup> (20 ° C; 1013 hPa) | (DIN 51757)  |
| <b>分布系数 正辛醇/水</b> |                                            |              |
| 分布系数 正辛醇/水 .....  | 无已知数据。                                     |              |
| <b>自燃温度</b>       |                                            |              |
| 燃点 .....          | > 450 ° C                                  | (DIN 51794)  |
| <b>分解温度</b>       |                                            |              |
| 热降解 .....         | > 200 ° C                                  |              |
| <b>粘度</b>         |                                            |              |
| 粘度 (动力学) .....    | 大约 800 mPa.s 在 20 ° C                      | (Brookfield) |
| <b>分子量</b>        |                                            |              |
| 分子量 .....         | 不适用                                        |              |

## 9.2 其它说明

没有数据。

# 安全技术说明书

材料： 60050523

ELASTOSIL® M 4630 B

版本： 2.5 (CN)

印刷日期： 20.04.2020

更新日期： 14. 11. 2019

## 第10部分：稳定性和反应性

### 10.1 – 10.3 反应性；化学稳定性；发生危险反应的可能性

在储存和搬运过程中，若遵循适用的操作守则，未见危险反应。

有关信息也可能包含在本节的其它部分中。

### 10.4 应避免的条件

未知

### 10.5 不相容材料

未知

### 10.6 危险的分解产物

按照规定储藏和拿取使用时： 未知 。 测量显示，温度高于约 150 ° C 时会通过氧化形成少量甲醛。

## 第11部分：毒理学资料

### 11.1 有关毒理效应的信息

#### 11.1.1 急性毒性

产品数据:

| 暴露途径 | 结果/作用              | 种类/测试系统 | 来源  |
|------|--------------------|---------|-----|
| 经口   | LD50: > 2000 mg/kg | 大鼠      | 推断出 |
| 真皮   | LD50: > 2000 mg/kg | 大鼠      | 推断出 |

#### 11.1.2 对皮肤有灼伤/刺激作用

产品数据:

| 结果/作用 | 种类/测试系统 | 来源  |
|-------|---------|-----|
| 无刺激性的 | 家兔      | 推断出 |

#### 11.1.3 严重伤害眼睛/刺激眼睛

产品数据:

| 结果/作用 | 种类/测试系统 | 来源  |
|-------|---------|-----|
| 无刺激性的 | 家兔      | 推断出 |

#### 11.1.4 呼吸道/皮肤致敏作用

产品数据:

| 暴露途径 | 结果/作用 | 种类/测试系统          | 来源              |
|------|-------|------------------|-----------------|
| 真皮   | 无敏感性  | 豚鼠; Buehler 豚鼠试验 | 推断出<br>OECD 406 |

#### 11.1.5 生殖细胞诱变性

评价:

到目前为止，还没有产品整体的毒理学试验数据。

#### 11.1.6 致癌性

评价:

到目前为止，还没有产品整体的毒理学试验数据。

# 安全技术说明书

材料: 60050523

ELASTOSIL® M 4630 B

版本: 2.5 (CN)

印刷日期: 20.04.2020

更新日期: 14.11.2019

## 11.1.7 生殖毒性

评价:

到目前为止, 还没有产品整体的毒理学试验数据。

## 11.1.8 特别目标器官毒性(一次性暴露)

评价:

到目前为止, 还没有产品整体的毒理学试验数据。

## 11.1.9 特别目标器官毒性(多次性暴露)

评价:

到目前为止, 还没有产品整体的毒理学试验数据。

## 11.1.10 肺吸入危险

评价:

到目前为止, 还没有产品整体的毒理学试验数据。

## 第12部分: 与环境有关的资料

### 12.1 毒性

评价:

以现有数据为基础, 即使产品达到最大溶解度, 也不会对水生生物产生与分类相关的作用。 根据目前所知, 对污水处理设备不会产生负面作用。

### 12.2 持久性和可降解性

评价:

有机硅含量: 无法生物降解。 沉降法分离。

### 12.3 生物积累可能性

评价:

聚合物组份: 无生物蓄积可能性。

### 12.4 土壤中移动性

评价:

有机硅含量: 不溶于水。

### 12.5 PBT(持久性、生物累积性和毒性)和vPvB(非常持久且具有生物累积性)评估结果

没有数据。

### 12.6 其它有害作用

未知的

## 第13部分: 废物处理提示

### 13.1 废弃物处置方式

#### 13.1.1 产品

建议:

不能继续使用、加工或回收的材料应在获准的设施中按照国家、州(省)和地方法规进行废弃处理。 根据法规不同, 废物处理方法可以是堆放到垃圾场或者焚烧。

# 安全技术说明书

材料: 60050523

ELASTOSIL® M 4630 B

版本: 2.5 (CN)

印刷日期: 20.04.2020

更新日期: 14.11.2019

## 13.1.2 未经清洁的包装

建议:

完全倒空容器（无滴料、无粉末残留，仔细刮擦）。容器可再回收或再使用。遵守当地/州立/联邦法规。无法清洁的包装应该采取和物料相同的废弃物质处理法。

## 第14部分: 运输说明

### 14.1 – 14.4 联合国编号; 符合规定的联合国运输名称; 运输危险级; 包装组别

道路 ADR:

评价 .....: 非危险物品

铁路运输 RID:

评价 .....: 非危险物品

海运IMDG-Code:

评价 .....: 非危险物品

空运 ICAO-TI/IATA-DGR:

评价 .....: 非危险物品

### 14.5 环境危险

危害环境的: 否

### 14.6 提供给使用者的特殊注意措施

必须遵守其它部分的有关信息。

### 14.7 符合MARPOL公约附录II和IBC-Code（国际散装危险化学品船舶构造和设备规则）的散装物品运输

没有计划使用散装运输船运输散装货物。

## 第15部分: 法规信息

### 15.1 安全、健康和环保规章/该物质或混合物的特殊法规

按照GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013 编制。

遵守国家和当地的政府法规。

标志法说明, 请参阅本文件第2章。

### 15.2 国际注册现况

如果有关于物质清单中个别物质的信息, 这些信息将在后面列出。

日本 .....: **ENCS** (Handbook of Existing and New Chemical Substances):

本产品已经列入物质清单或符合清单中物质的特性。

澳大利亚 .....: **AICS** (Australian Inventory of Chemical Substances):

本产品已经列入物质清单或符合清单中物质的特性。

中国 .....: **IECSC** (Inventory of Existing Chemical Substances in China):

本产品已经列入物质清单或符合清单中物质的特性。

加拿大 .....: **DSL** (Domestic Substance List):

本产品已经列入物质清单或符合清单中物质的特性。

菲律宾 .....: **PICCS** (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances):

本产品已经列入物质清单或符合清单中物质的特性。

美利坚合众国 (USA) .....: **TSCA** (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory):

本产品的所有组分都被列为正在使用或与物质清单一致。

# 安全技术说明书

材料: 60050523

ELASTOSIL® M 4630 B

版本: 2.5 (CN)

印刷日期: 20.04.2020

更新日期: 14.11.2019

|                  |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 台湾.....          | <b>TCSI</b> (Taiwan Chemical Substance Inventory):<br>本产品已列入或与物质清单相符。一般提示: 如果进口台湾或在台湾生产的物质超过数量限值100公斤/年时(如为混合物则须计算出每种组分个别的含量), 按照台湾化学品法对已列入台湾公告之化学物质清单或符合台湾公告之化学物质清单之物质的规定须进行状况1的登记。进口商或生产商应对此负责。 |
| 欧洲经济区 (EEA)..... | <b>REACH</b> (Regulation (EC) No 1907/2006):<br>概括说明: 如果在第1节中给出的供应商由于他们在欧洲经济区(EEA)生产或进口而产生登记义务时, 则此义务将由他们执行。如果客户或其他后继用户进口欧洲经济区(EEA)而产生的登记义务, 则此义务由他们执行。                                           |
| 韩国 (大韩民国) .....  | <b>AREC</b> (化学品注册和评估法规: “K-REACH”):<br>一般提示: 如果在韩国生产的或进口到韩国的物质或聚合物有注册义务, 则由第1节中提及的供应商履行注册义务。如果从客户或其他下游用户进口到韩国的物质或聚合物有注册义务, 则必须由这些进口商承担。                                                          |

## 第16部分: 其它资料

### 16.1 产品

本文件中给出的信息以我们在修改时拥有的最新知识为基础。它们并不成为法律保证规定意义上对该产品特性的保证。

提供本文件并不能免除产品购买人自己注意和遵守与该产品有关现行法律和规定的责任, 特别是在其它司法管辖地区继续转售该产品或使用它生产的混合物或制品时, 以及在保护第三者权益问题上更应如此。 如果对所描述的产品进行了加工或混入其它材料, 则本文件中给出的信息不再适用于所制成的新产品, 除非特别加以说明。 重新包装产品时, 购货人有责任附上必要的, 与安全有关的信息。

瓦克限制在人体内使用其产品, 以及限制其产品与体液和粘膜接触。 有关更多详细信息, 请访问[www.wacker.com](http://www.wacker.com)查看我们的医疗保健政策。如果未遵守医疗保健政策, 瓦克可以取消任何交货义务。

### 16.2 其它说明:

数值数据的逗号表示小数点。 页内左沿的垂直线表示该处, 与前一版本对比, 做了更改。 此版本替代以前所有版本。

- 安全数据表结束 -